Ceresit

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

CT 721 VISAGE

Фарбуючий імпрегнант (просочення) для штукатурки Ceresit CT 720 VISAGE з ефектом «Деревина»

visage

Декоративне просочення для внутрішнього та зовнішнього застосування, що імітує колір натуральної деревини.

ВЛАСТИВОСТІ

- **доступний у 6 відтінках натуральної деревини**
- **стійкий до погодних умов**
- **довговічний і стійкий до забруднень.**
- **гідрофобний**
- **висока стійкість кольору**
- **готовий до застосування**

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Імпрегнант Ceresit CT 721 VISAGE використовується для улаштування декоративного шару з відтінками натуральної деревини на поверхні штукатурки Ceresit CT 720 VISAGE з ефектом «Деревина». Ceresit CT 721 VISAGE може застосовуватися з указаною метою по тонкошарових мінеральних штукатурках, традиційних цементно-піщаних штукатурках, на поверхні бетону, гіпсових поверхнях, у системах теплоізоляції фасадів.

Матеріал може розпилюватися чи наноситися за допомогою пензля, валика чи губки.

Ceresit CT 721 VISAGE стійкий до забруднення та довговічний.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно зі СНиП 3.04.01-87 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа має бути сухою та міцною, без видимих руйнувань. Перед застосуванням штукатурки основа очищається від пилу, напливів, масляних плям та інших речовин, що знижують адгезію розчину до основи. За необхідності основи мають бути вирівняні, наприклад, Ceresit CT 29.

Штукатурка Ceresit CT 720 VISAGE з ефектом «Деревина» серії VISAGE, тонкошарові мінеральні штукатурки повинні мати вік більше 3 діб.

Бетонні основи повинні мати вік більше 3 місяців і вологість не більше 4%, цементно-піщані та цементно-вапняні штукатурки – вік більше 28 діб, гіпсові поверхні (усередині будівель) – вологість менше 1%.

Тиск вологи, що міститься в основі, може спричинити пошкодження декоративного шару, тому в приміщеннях, що піддаються постійному впливу вологи, чи при загрозі капілярного підсмоктування вологи необхідно попередньо влаштувати шар відповідної гідроізоляції.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Вміст ємкості ретельно перемішати (зверніть увагу, що протягом часу використання матеріалу слід також періодично перемішувати його в ємкості). Не використовувати інструменти чи ємкості зі слідами іржі.

Імпрегнант наноситься мінімум за два проходи, нанесення здійснюється по вологому шару. Імпрегнант Ceresit CT 721 VISAGE може розпилюватися чи наноситися за допомогою пензля, валика чи губки. Покриття однієї поверхні має виконуватися безперервно, з використанням імпрегнанта з однієї партії, номер якої вказується на упаковці. У випадку використання матеріалів із різних партій їх слід змішувати один з одним.

При нанесенні просочення необхідно захищати поверхні, що не підлягають фарбуванню (вікна, двері, зелені насадження тощо), плівкою чи фольгою.

Незатверділий імпрегнант з поверхонь та інструменту можна змити великою кількістю води. Час висихання становить близько 30 хвилин.

ПРИМІТКИ

Роботи слід виконувати в сухих умовах, при температурі повітря та поверхні нанесення від +5 °C до +25 °C, відносній вологості повітря не вище 80%. Усі вищевикладені рекомендації ефективні при температурі +20 °C та відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання матеріалу може змінитися.

Просочену штукатурку слід захищати від впливу дощу до повного висихання протягом 24 годин. Не слід змішувати продукт з іншими барвниками чи зв'язувальними матеріалами. Після нанесення імпрегнанта слід забезпечити вентиляцію приміщення до повного зникнення запаху.

При потраплянні продукту в очі слід промити їх великою кількістю води та звернутися за консультацією до лікаря. Зберігати в недоступному для дітей місці.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

При виконанні зовнішніх робіт не слід наносити штукатурку на стіни, що піддаються інтенсивному сонячному впливу.

Свіжу штукатурку необхідно захищати від дощових опадів, а також надмірного пересихання та мінусових температур протягом перших 24 годин. З цією метою будівельне риштування слід прикрити сіткою чи фольгою.

Окрім вищевикладеної інформації щодо застосування імпрегнанта Ceresit CT 721 VISAGE, слід керуватися чинною нормативною документацією та дотримуватися правил техніки безпеки. У випадку використання матеріалу в умовах, не розглянутих у даному технічному описі, слід самостійно провести пробні випробування чи звернутися за порадою до виробника (імпортера).

ЗБЕРІГАННЯ

У фірмовій герметичній упаковці при температурі від +5 °C до +30 °C – 12 місяців від дати виробництва, вказаної на упаковці.

Берегти від заморожування!

Берегти від впливу прямих сонячних променів!

УТИЛІЗАЦІЯ

Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку утилізувати як побутові відходи.

УПАКОВКА

Фарбуючий імпрегнант Ceresit CT 721 VISAGE фасується в пластикові ємкості по 4 л.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад:	олігомери силікону з додаванням дисперсії тефлону
Густина:	близько 1,05 кг/л
Температура застосування:	від +5 °C до +25 °C
Стійкість до дощу:	після 24 годин
Час висихання:	близько 30 хвилин
Витрата продукту:	близько 0,2 л/м^2

ДОСТУПНІ ВІДТІНКИ

Найменування:	Iberia Pine Norway Pine Bengal Teak Canada Walnut Congo Wenge Irish Oak

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність імпрегнанта Ceresit CT 721 VISAGE вказаним технічним характеристикам при виконанні правил зберігання, приготування та нанесення, котрі наведені в даному описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання імпрегнанта, а також за його застосування в інших цілях та умовах, не передбачених цим описом. Із появою даного технічного опису всі попередні вважаються недійсними.