



facade Siloxan

1 стр. из 2

фасадная краска на дисперсионной основе
с добавлением силикона

Техническая спецификация

Описание продукта

Область применения: Матовая фасадная краска на водно-дисперсионной основе с добавлением силикона. Особенно хорошо подходит для нанесения погодостойкого покрытия на минеральную штукатурку, а также на старую и новую штукатурку, бетон, цемент-волоконистые плиты, крепко держащиеся старые слои краски на дисперсионной основе.

Свойства:

- не содержит смягчителей и обладает незначительным запахом
- 2 класс истирания по **DIN EN 13300**
- устойчивость к мытью по DIN 53778
- погодостойкость по **VOB часть C, DIN 18 363**. Сохраняет защитные и декоративные свойства **не менее 15 лет** при соблюдении технологии нанесения.
- водоотталкивающая по **DIN 4108**
- Сохнет без внутреннего напряжения, усилено силиконом
- Капиллярная влагеёмкость (24 ч.) $w = 0,13 \text{ кг/м}^2 \text{ ч}^{0,5}$
- Сопротивление водяному пару, $sd = 0,13 \text{ м}$

Состав: Акрилатная дисперсия, диоксид титана, мрамор, тальк, силикатные наполнители, вода, добавки, консерванты,

Цветовой оттенок: белый

Спецификация:

Степень блеска:	матовый	DIN 67 530
Удельный вес:	1,6 г/см ³	DIN 51 757
Вязкость:	95 dPas	DIN 53 019
Щелочной уровень:	8,5	DIN 53 785

Хранение: Не менее 2 лет в плотно закрытой таре в сухих, прохладных, но незамерзающих помещениях. Температура хранения от +5°C до максимум +30°C.

Состав летучих органических соединений: Европейское предельное значение для продукта (кат. А/с): 40 г/л (2010)
Этот продукт содержит следующие макс: 36 г/л [0.3 lbs/gal]

Рекомендации по использованию

Условия нанесения: Не наносить при температуре поверхности и окружающей среды ниже +5°C и выше +35°C или под воздействием прямых солнечных лучей или сильного ветра.

Предварительная обработка поверхности: Поверхность должна быть прочной, чистой и сухой. Новую штукатурку не трогать 4 недели. Места отделочных штукатурных работ должны хорошо затвердеть и высохнуть. Удалить старые непрочные слои краски. Поверхности с мелящимся покрытием, песчаные, выветренные или крупнопористые поверхности предварительно обработать глубоко проникающей грунтовкой.

Эта памятка служит для информации! Данные приведены в соответствии с нашими сведениями о состоянии техники и основаны на большом опыте при изготовлении нашей продукции. Данные ни к чему не обязывают и не дают гарантии.



facade Siloxan

2 стр. из 2

фасадная краска на дисперсионной основе
с добавлением силоксана

Техническая спецификация

Способ нанесения:	Нанесение кистью, валиком или безвоздушное распыление Угол распыления: 50 ° Распылительная насадка: 0,53 мм Давление: 150 бар
Разбавление:	1-ый слой: развести водой максимум на 10% по объему 2-ой слой: развести водой максимум на 5% по объему
Время высыхания:	При температуре 20°C и относительной влажности воздуха 65% примерно через 8 часов - сухая поверхность, пригодная для повторной покраски, через 24 часа - ливнестойкая поверхность, через 3 дня - абсолютно сухая и готовая к нагрузке поверхность. При более низкой температуре время высыхания увеличивается.
Расход:	В зависимости от поверхности - от 6 м ² /л на одно окрашивание.

Особые указания

Хорошо перемешать «*facade Siloxan*» перед нанесением. Материал равномерно нанести на поверхность и распределить таким образом, чтобы избежать образования пятен и просветов, обусловленных различной толщиной слоя.

Рекомендации по безопасности:

Фасадная краска «*facade Siloxan*» имеет лёгкое щелочное действие. Беречь глаза и чувствительную кожу от попадания струй и капель краски. Попавшие в глаза или на кожу капли сразу смыть достаточным количеством чистой воды. Соблюдать общие правила гигиены. Не допускать попадания в руки детям или в канализацию. Хранить вдали от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных. При перерыве в работе и после ее завершения вымыть руки.

Очистка инструментов:

Инструменты промыть водой сразу после использования и при длительных перерывах в работе.

Утилизация:

Утилизация осуществляется в соответствии с местным законодательством. Упаковка должна быть чистой, сухой, не содержать посторонних веществ и остатков содержимого. У пластиковых упаковок необходимо удалить металлическую ручку. Упаковка должна иметь производственный знак о последнем содержимом.

Эта памятка служит для информации! Данные приведены в соответствии с нашими сведениями о состоянии техники и основаны на большом опыте при изготовлении нашей продукции. Данные ни к чему не обязывают и не дают гарантии.